und die Genauigkeit bei 30%. Mit intensiveren Neutronenströmen würde man eine größere Empfindlichkeit erzielen.

1. Ž. Anal. Chim. **21**, 1453—1456 (1966) [Russisch]. (Mit engl. Zus.fass.)
2. LBOV, A. A., u. I. I. NAUMOVA: Atomnaja energija **6**, 468 (1959).
3. COLEMAN, R., and J. PERKIN: Analyst **84**, 233 (1959). B. TVAROHA

Die spektrophotometrische Bestimmung von Gallium in metallischem Wolfram und in Wolframaten mit Hilfe von Rhodamin B. A. SZÜCS und O. N. KLUG [1]. Verff. bestimmen Gallium nach dem Verfahren von W. S. SALTYSKOWA und W. A. FABRIKOWA [2] als purpurroten Rhodamin B-Komplex, der aus 6 N salzsaurer Lösung mit einem Gemisch aus Äther und Benzol extrahierbar ist und ein Absorptionsmaximum bei 564 nm besitzt. Sie verwenden dazu ein Maroc II-Spektrophotometer. Um eine Ausscheidung von Wolfram zu verhindern, setzen sie Weinsäure zu. Der relative Fehler der Bestimmung liegt bei $\pm 10-11\%$. Mit diesem Verfahren, das sich besonders gut für Industrieanalysen eignet, können noch $0,3 \mu\text{g}$ Gallium(III)/ml nachgewiesen werden. — *Ausführung.* 0,5 g metallisches Wolfram oder 0,25 g Wolframat werden 10 min lang mit 5 bzw. 2,5 g Ätznatron in einem Nickeltiegel bei 1000°C aufgeschlossen, die Schmelze mit 15–20 ml Wasser, dem 1 g Weinsäure beigelegt war, ausgelaugt, und die Lösung auf 25 ml verdünnt. 1–5 ml dieser Lösung werden mit 0,5 g Weinsäure und einigen Millilitern Salzsäure (1+1) und, falls Eisenspuren vorhanden sind, mit 0,5 ml einer 20%igen salzsauren Titan(III)-chloridlösung und 0,5 ml konz. Salzsäure versetzt; nach 5 min fügt man 0,4 ml Rhodamin B-Reagens (0,5 g in 100 ml Salzsäure, 1+1) zu, extrahiert das Gallium durch 2–3 min Ausschütteln mit einem Gemisch aus 3 ml Benzol und 1 ml Äther, wonach man die organische Lösung bei 564 nm photometriert.

1. Chem. Anal. (Warsaw) **11**, 665—671 (1966). Forschungsinst. Nichteisenmetalle, Budapest (Ungarn).
2. Ž. Anal. Chim. **13**, 63 (1958). L. JOHANNSEN

Anwendung des Festkörper-Massenspektrometers MS 7 zur Analyse von Eisen und niedriglegiertem Stahl. B. J. KEENE [1] erreicht bei der Analyse von Eisen und niedriglegiertem Stahl (über 20 Elemente im Konzentrationsbereich zwischen 0,001 und 0,1%) eine relative Standardabweichung von 15–50% (aus 10 Analysen). Trotz Reinigung der Probenoberfläche durch Beschuß mit Argon-Ionen ist die Abweichung bei Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff noch größer. Über 20 Eichfaktoren (relative sensitivity factors) sind für die Eisenmatrix tabellarisch aufgeführt. Die Analysenergebnisse stimmen mit den chemischen Methoden gut überein.

1. Talanta **13**, 1443—1450 (1966). National Physical Lab., Teddington, Middlesex, U.K. (Großbritannien). F. AULINGER

Berichtigung

In der Arbeit „Zur objektiven Bewertung des Nachweisvermögens in der Emissionsspektrographie. III. Mitteilung“ von G. EHRLICH [1] muß auf S. 2 in der 2. Zeile unter Abb. 1 das „S“ hinter dem Wort „Einzelspektrum“ wegfallen. Gleichung 8 auf S. 6 muß richtig heißen:

$$\Delta Y^* = \frac{\Delta S^*}{\gamma} = 0,434 \cdot \frac{I_L}{I_G}.$$

Auf S. 10 muß es in der 2. Zeile von Abschnitt 4.2. statt „ $\delta\mu$ “ richtig „ $\sigma\mu$ “ heißen.

1. Diese Z. **232**, 1—17 (1967).