mit 20 μ l der Lösung des reinen I sowie mit je 20 μ l I-Lösung, die mit 1, 2, 3 und 4% der Verunreinigungen II–IV versetzt wurden und außerdem mit der gleichen Menge einer genau 0,5%igen acetonischen Lösung des Untersuchungsmateriales, das einen Reinheitsgrad von 88–97% besitzen soll. Betragen die Verunreinigungen weniger als 1%, so löst man 1 g der Analysensubstanz in 50 ml warmem Chlorbenzol, kühlt die Lösung, saugt nach 1stündigem Stehen durch eine Glassinternutsche das Kristallinat ab, wäscht dieses mit 10 ml gekühltem Chlorbenzol, dampft Filtrat und Waschflüssigkeit im Vakuum zur Trockne ein und benützt den Eindampfdruckstand für die Trennung, indem man die prozentuale Anreicherung der Verunreinigungen an Hand des Gewichtes des ersten Kristallisates berechnet. Die Abstände der einzelnen Startflecken sollen 7 cm betragen. Man rollt nach dem Auftragen aller Lösungen die Papierbogen zu Zylindern von etwa 23 cm Höhe zusammen und vernäht die Kanten. Nun äquilibriert man je einen Bogen 3 Std lang in Tetrachlorkohlenstoff-Atmosphäre bzw. in Wasserdampf und entwickelt mit den gleichen Fließmitteln aufsteigend 2 bzw. 1½ Std lang. Nach dem Trocknen besprüht man mit einer Lösung von 0,2 g p-Nitrobenzoldiazoniumfluoroborat in 60 ml Aceton, anschließend mit 0,1 n alkoholischer Kalilauge und markiert mit einem weichen Bleistift die Umrisse der Flecken. Im CCl_4 -Chromatogramm erscheinen II und IV mit den R_f -Werten 0,3 bzw. 0,7; bei der Trennung mit Wasser zeigt III R_f 0,1. Durch Planimetrieren der Flecken und Vergleich mit denen der Chromatogramme läßt sich der Prozentgehalt der genannten Verunreinigungen bestimmen. (Skizzen von Chromatogrammen und Tabellen im Original.)

¹ Analyt. Chemistry **31**, 1214–1217 (1959). Shell Chem. Corp., Houston, Tex. (USA).
K. SÖLLNER

Eine Schnellmethode zur Bestimmung von ionisierbaren Endgruppen in Hochpolymeren wird von S. R. PALIT¹ angegeben. Diese beruht darauf, daß ionisierbare Endgruppen mit kationischen bzw. anionischen Farbstoffen reagieren. Das gebildete Farbsalz wird ausgeschüttelt und colorimetrisch bestimmt. Zur Bestimmung der *Endgruppen in Methylmethacrylat oder Styrol*, das mit Persulfat als Starter polymerisiert wurde, wird *Methylenblau* empfohlen. Es bildet sich ein Addukt Polymeres-Farbstoff, das mit Chloroform ausschüttelbar ist. Zum qualitativen Nachweis von ionisierbaren Endgruppen versetzt man die verd. Polymerenlösung in Chloroform (etwa 0,1–1%ig) mit einer wäßrigen Lösung von Methylenblau (10 mg/l) und mit 0,01 n Salzsäure und schüttelt. Die Färbung der Chloroformschicht zeigt die Anwesenheit von ionisierbaren Endgruppen an.

¹ Makromolekulare Chem. **36**, 89–91 (1959). Indian Assoc. Cultivation of Science, Calcutta (Indien).
G. KAINZ

Zur Identifizierung von Nylon und verwandten Produkten hydrolysieren J. HASLAM und J. UDRIS¹ die Probe und trennen die erhaltenen Spaltprodukte durch Ring-Papierchromatographie auf. — *Arbeitsweise*. 25 mg des Polymeren wird über Nacht bei 120° C mit verd. Salzsäure (1:1) hydrolysiert. Man dampft zur Trockne ein und nimmt die Spaltprodukte mit 1 ml heißem Äthanol auf. Man bringt 5 μ l dieser Lösung auf ein Rundfilter (Whatman Nr. 1), verdunstet das Lösungsmittel und zieht durch die Mitte des Filters einen Baumwollfaden ein. Als mobile Phase dient n-Propanol-Ammoniak (D 0,88)-Wasser (6:3:1). Das Chromatogramm läßt man 1,5–1,75 Std laufen. Man trocknet es an der Luft und dann 20 min bei 105° C. Zum *Nachweis von Basen* und *ϵ -Aminocapronsäure* besprüht man mit einer Ninhydrinlösung [0,3 g Ninhydrin in einem Gemisch von n-Butanol-2 n-Essigsäure (95:5)]. Nach Trocknen an der Luft erhitzt man 5 min auf 105° C. Zur *Trennung von Adipin- und Sebacinsäure* bringt man 3 mal je 5 μ l