ohne metallische Füllstoffe, wurden auf der Grundlage von basischen Borosilicatgläsern mit kovalenten Oxiden entwickelt und ihre thermische Ausdehnung und Festigkeitseigenschaften bestimmt. Die Einführung metallischer Füllstoffe (Cu, Zn) verbessert ihre physikalischen Eigenschaften. Bindegläser geben nur bei Gegenwart einer permanent glasigen Phase genügend starke Adhäsion. *E. Gruner (Mettlach/Saar)*

Tischer, R. E. u. H. G. Drickamer (Dept. of Chem. and chem. Engng., Univ. of Illinois, Urbana, Ill., USA). **Verwendung des Druckes zur Untersuchung lokaler Symmetrie und Kompressibilität in Glas.** (J. Chem. Phys. 37, 1554–1562, 1962.)

Untersucht wurde der Druckeinfluß bis 120 kbar in verschiedenen Silicat- und Phosphatgläsern. Dazu wurden Ionen der Übergangsmetalle als Tracer eingeführt und der Einfluß des Druckes auf Lokalisierung der Absorptionsmaxima und Intensitäten, lokale Symmetrie, lokale Kompressibilität und lokale Störungen abgeleitet. Demnach sind tetraedrische Bezirke weniger komprimierbar als oktaedrische. Beide sind weniger komprimierbar als die Glasmasse und etwa so komprimierbar wie die Oxide der Übergangsmetalle. Zweiwertige Ionen von Eisen und Nickel treten anscheinend in oktaedrische Bezirke ein, die nahezu die gleiche Kompressibilität wie die Glasmasse und beträchtliche Störungen zeigen. Mit steigendem Druck zeigt sich eine Tendenz bei den zweiwertigen Ionen des Kobalts und Nickels, von den tetraedrischen in die oktaedrischen Bezirke überzugehen, wie sich aus der Richtung der Änderung für die Bevorzugungsenergie mit dem Druck voraussagen läßt. Im Phosphatglas tritt oberhalb 50 kbar eine irreversible Strukturänderung ein.

E. Ühlein (Frankfurt a. M.)

18 Netz-, Wasch- und Reinigungsmittel

Püschel, F. (Inst. für Fettchemie der Dt. Akad. d. Wiss., Berlin). **Waschaktive Stoffe und die neuere Entwicklung der Waschmittel.** (Nahrung 6, 388–409, 1962.)

Fortschrittsbericht. – Beschreibung der Haupttypen der heute in Gebrauch befindlichen waschaktiven Substanzen nach kurzer Behandlung der physikalisch-chemischen Grundlagen des Waschvorganges und der Klassifikation der grenzflächenaktiven Substanzen. Besonders ausführlich wird das Gebiet der nichtionogenen Substanzen behandelt; es folgen kurze Ausführungen über die Rohstoffbasen und die industrielle Herstellung vor allem der synthetischen waschaktiven Stoffe. Es wird auch auf die neben den waschaktiven Stoffen sehr wesentlichen Aufbaustoffe für Waschmittel eingegangen. Die Anwendungsformen der modernen Wasch- und Reinigungsmittel, ihre Herstellung und die verschiedenen Waschmitteltypen werden entsprechend dem Verwendungszweck erläutert. Auch auf das sehr aktuelle Abwasserproblem und die wirtschaftliche Bedeutung der Waschmittelindustrie wird kurz eingegangen. 25 Literaturangaben. *E. Ühlein (Frankfurt a. M.)*

Berichtigung

zur Arbeit

Fließvorgänge beim Kunstseidespinnen nach dem Cuoxam-Verfahren

Von *W. Kast (Freiburg i. Br.)*

Kolloid-Z. u. Z. Polymere 187, 89–107 (1963)

Seite 93, rechte Spalte, 12. Zeile von oben muß es heißen

$$= (5,58 \pm 0,12) \cdot 10^6 \text{ dyn/cm}^2 \text{ (statt dyn/cm}^2\text{)}.$$

Seite 95, rechte Spalte, 2. Zeile von oben muß es heißen

9,5%igen Lösungen (statt 9,6%).

Seite 96, rechte Spalte, 4. Zeile von unten muß es heißen

$$\tau_{\text{kor}} = \frac{1}{2} p \cdot \frac{R}{L+l} \left(\text{statt } \dots = p \cdot \frac{R}{L+l} \right).$$

Seite 100 muß es in den Zwischenüberschriften der Tabelle 8 heißen

$$q_0 = 707 \cdot 10^{-6} \text{ cm}^2 \text{ (statt } 90 = \dots \text{)}.$$

Seite 101, linke Spalte, 12. Zeile von oben muß es heißen *hundertmal* (statt *tausendmal*).

Seite 102 entsprechen die drei letzten Zeilen der *Legende der Abb. 20* einer früheren Fassung dieser Abbildung. Statt dessen muß es heißen mit $L = R = 0,015 \text{ cm}$ (Versuch 5804/1)

a) $\tau_1 = 0,140 \text{ sec}$ b) $\tau_2 = 0,020 \text{ sec}$.

Seite 104, Abb. 21, muß die Ordinatenbezeichnung heißen

$$(v-1)\% \text{ (statt } (0-1)\% \text{)}.$$

Seite 105 fehlt in der *Legende der Abb. 22* der Literaturhinweis (11).

Seite 107, linke Spalte, 3. Zeile von oben muß es heißen *Entorientierung* (statt *Endorientierung*).

Berichtigung

zur Arbeit

Die Änderung des Energieinhaltes von Kochsalz, Zinkoxid und Kupferpulver in Abhängigkeit von der Mahldauer, ein Beitrag zur Frage der mechanischen Aktivierung und Passivierung von festen Stoffen

Von *G. Naeser, W. Scholz und A. Fiedler (Duisburg)*

Kolloid-Z. u. Z. Polymere 188, 147–152 (1963)

Infolge eines bedauerlichen technischen Versehens wurden die Druckstöcke der *Abbildungen 2* (S. 149) und *5* (S. 151) *vertauscht*. Die Bildunterschriften stehen in der richtigen Reihenfolge.

Weiterhin wurde in der Gleichung auf S. 151 ein Fehler übersehen: in dieser Gleichung muß es heißen: „ $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ “ statt, wie fälschlich angegeben, „ 2CuNO_3 “.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Für Originalarbeiten Prof. Dr. F. H. Müller, 3550 Marburg/Lahn und für Referate und Berichte Dr. E. Ühlein, 6000 Frankfurt/M.

Anzeigenverwaltung: Dr. Karl Niedermeyer, 6000 Frankfurt/M.-West, Georg-Speyer-Straße 76

Dr. Dietrich Steinkopff Verlag, 6100 Darmstadt, Saalbaustraße 12

Satz und Druck: Universitätsdruckerei Mainz GmbH